

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### Arsinol® Træolie 0173

<b>Type:</b>	Træolie på basis af bl.a. linolie og lysægte pigmenter samt aktive stoffer.
<b>Anvendelse:</b>	Overfladebehandling af ædeltræ, som f.eks. træmøbler, terrasser, facadebeklædning m.m. Dette produkt er udviklet til udendørs brug.
<b>Egenskaber:</b>	Beskytter mod vejrliget og giver træet en vandafvisende overflade. Samtidig bibeholdes træets naturlige glød og farve.
<b>Tørstof:</b>	39 % vægt      36 % volumen
<b>Forbehandling:</b>	Træet rengøres for snavs og evt. belægninger med FAXE Terrasserens 0580 99300.

#### Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel	Ufortyndet	
Fnugfri klud	Ufortyndet	

Under påføringen bør man være særlig omhyggelig med endeflader, da de suger mere end øvrige flader. Efter 5 - 15 minutter aftørres evt. overskydende olie. Efter 14 dage gentages behandlingen.

#### Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	2 timer 20 °C	-
Vandfast efter	8 timer 20 °C	-

**Rækkeevne:** Teoretisk: 14 m<sup>2</sup>/ltr.

**Lagring:** Oplagres tørt og køligt.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

**Nuancer:** For udvalget af forskellige standard farver se farvekort.

**VOC forklaring:** Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ

Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/  
Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA  
Underkategorien som produktet tilhører:(X)  
EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)  
Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ

For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

**Bemærkninger:** Oliebehandlingen skal ske i tørvej og ikke i stærkt sollys. Temperatur mellem 10 og 25°C.

#### VEDLIGEHOLDELSE:

Når træet bliver udtørret af vej og vind og ikke længere er vandafvisende, bør man igen behandle med Træolie.  
Indeholder tørrende olier. Brugte klude kan selvantænde. Opbevar brugte klude i en lufttæt pose eller dåse og kasser dem.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

**TLF. +45 75 12 86 00**

**e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)**

**[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)**