

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

EFAtop Acrylemalje 0219

Type:	Maling på basis af acrylbindemiddel.
Anvendelse:	Overfladebehandling af grundet stål og plast.
Egenskaber:	Meget hurtig tørring samt problemfri flerlagslakering. Anvendes til indendørs emner. Robust overflade.

Tørstof:	43 % vægt	37 % volumen
-----------------	-----------	--------------

Forbehandling:	Stål: Bunden renses omhyggeligt for olie, fedt og snavs og grundes med f.eks. Maskinprimer serie 0102.
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Airless/Airmix	40-45 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Luffforstøvning	20-25 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Luffforstøvning	20-25 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68013

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	5 min. 20 °C	20 - 30 µm
Berøringstør	15 min. 20 °C	20 - 30 µm

Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm: 60 µm	Tørfilm: 25 µm
-------------------------------	----------------	----------------

Rækkeevne:	Teoretisk: 17 m ² /ltr.
-------------------	------------------------------------

Lagring:	Oplagres tørt og køligt.
-----------------	--------------------------

Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
--------------------	--------------------------------

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk