

Technisches Datenblatt

de

Handelsname:

FAXE Prestigeöl 0278

Typ:	FAXE Prestige Öl ist ein exklusives und effektives Öl mit einem hohen Gehalt an veredelten Pflanzenölen.
Verwendung:	Auf alle unbehandelte und laugebehandelte Laub-und Nadelholz , wo man dem Holz eintiefen, goldenen Glanz hinzufügt (NATUR) oder eine schöne weisgescheuerte Oberfläche (WEISS) die sehr haltbar ist und die natürliche Struktur des Holzes bewahrt wird.
Eigenschaften:	Exklusive Ölung von unbehandeltem und laugebehandeltem Holz. Das Öl vereinigt die Schönheit des Holzes mit der aussergewöhnlichen Stärke. So kan das Holz leicht gepflegt werden und bekommt eine schöne, natürliche Oberfläche.

Festkörper:	86 % Gewicht 83 % Volumen
--------------------	------------------------------

Vorbehandlung:	<p>Manuelles Auftragen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zuerst gründlich mit FAXE Intensivreiniger und warmes Wasser reinigen.Danach muss das Holz 5 Stunden bei 20 gr.C gut trocknen. 2. Gebinde for und unter Gebrauch gründlich schütteln. 3. Mit einem Schrubbschwamm oder Gummiwischer eine entsprechende Mængde Öl auf 3-5 m² in einer glatten Schicht verteilen. 4. Das Öl soll glänzend und nass in 5-15 min auf dem Holz liegen. Trocknet die Oberfläche, muss mehr Öl hinzugefügt werden. 5. Überflüssiges Öl mit einem Gumiwischer in die nächste Fläche abstreifen und leichzeitig nach Bedarf mehr Öl hinzufügen. 6. Auf jeder Fläche wird mit einem reinen und trockenen Baumwollelappen getrocknet, so kein überflüssiges Öl auf dem Holz ist. 7. Das Öl muss jetzt in 7 Tagen härten. Der Fussboden ist nach 8 Stunden belastbar. In der Härtezeit ist es wichtig, dass die Oberfläche nich feucht und schmutzig wird. <p>Machinelles Auftragen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Punkt 1-2 zu folgen 2. Das Öl in einer dünnen Schicht auf ungefähr10 m² verteilen und in das Holz, mit einem weissen Pad unter der Poliermaschine, einarbeiten. 3. Lassen Sie dass Öl 5-15 Minutten liegen und ziehen, während die nächste Fläche mit Öl aufgetragen wird. 4. Wenn das Öl eingezogen ist, wird der Fussboden, mit einem Bodentuch unter dem weissen Pad, poliert. 5. Die Polierung wird mit einem trocknen saugendem Bodentuch wiederholt bis die Oberfläche getrocknet ist und ein perfektes Finish entsteht.
-----------------------	---

Trocknung:

	Trockenzeit:	Schichtdicke - Trocken Film:
Trocken	8 Stunden 20 °C	
Durchhärtung	7 Tagen 20 °C	

Systembeschreibung:

Indstandhaltung/Reinigung:

Die tägliche Reinigung des Holzes das mit FAXE Prestige Öl behandelt ist, muss nur staubgesaugt werden.

Wenn eine Reinigung nötig ist wird das Holz mit FAXE Holzbodenseife gewaschen, die dem Holz eine seidenmatte Oberfläche gibt oder Mit FAXE Aktivpflege die dem Holz eine glanzvolle Tiefe gibt.

Wünscht man eine Auffrieschung mit Öl kann FAXE Pflegeöl benutzt werden, und bei einer kräftigen Abnutzung wird mit FAXE Intensivreiniger gereinigt und danach mit FAXE Prestige Öl renoviert.

Ergiebigkeit:	Theoretisch: 15 m ² /ltr.
----------------------	--------------------------------------

Lagerung:	Aufbewahrung min. 5°C.
------------------	------------------------

Haltbarkeit: 24 Monate in geschlossenen Eimern.

Reinigung: Werkzeuge mit Lackbenzin reinigen.

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkte und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk