

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Patina Lud 0593

Type:	Patineringsprodukt til egetræ.
Anvendelse:	FAXE Patina Lud efterlader overfladen, som et gammelt slidt gulv med et gråligt skær. FAXE Patina Lud kan kun bruges på nyt eller nyslebte træ.
Egenskaber:	FAXE Patina Lud ændrer farven på træet gennem en kemisk reaktion og efterbehandling er derfor nødvendig.

Forbehandling:	Manuel påføring: Træet skal være ubehandlet eller nyslebte. Påfør FAXE Patina Lud med pensel, pad eller rulle i træets længderetning. Påfør et jævnt lag og undgå overlapninger. Herefter tørres træet i ca. 5 timer ved 20°. Industriel påføring: FAXE Patina Lud påføres med mosgummivalse. Herefter børstes overfladen.
-----------------------	--

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel og rulle	Ufortyndet	
Pad	Ufortyndet	
Valsepåføring	Ufortyndet	

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	5 timer 20 °C	-

Systembeskrivelse:

Efterbehandling:
For at forsegle træet anbefales en oliebehandling med f.eks. FAXE Prestigeolie eller FAXE High Solid Mikro Olie.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk