

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### H2O Efaterm Varmefast 0596

**Type:** Ovntørrende, vandfortyndbar maling på basis af silicone- og acryldispersion samt varmfaste pigmenter.

**Anvendelse:** Overfladebehandling af emner f.eks. udstødningsrør eller lignende, som kan blive udsat for temperaturer op til 400°C.

**Egenskaber:** Mat overflade med god korrosionsbeskyttelse.

**Tørstof:** 52 % vægt 45 % volumen

**Forbehandling:** Overfladen skal være fri for fedt, olie og rust.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufftforstøvning	30-35 sek. DIN-cup 4 mm	Vand

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Afluftning	10 min. 20 °C	15 - 25 µm
Ovntørring	15 min. 160 °C	15 - 25 µm

**Anbefalet lagtykkelse:** Vådfilm: 45 µm Tørfilm: 20 µm

**Rækkeevne:** Teoretisk: 22 m<sup>2</sup>/ltr.

**Lagring:** Ved temperaturer over 5° C.

**Holdbarhed:** 6 måneder i uåbnet emballage.

**Bemærkninger:** H2O Efaterm Varmefast bliver berøringstør ved 20°C., men opnår først den maximale korrosionsbeskyttelse og mekaniske styrke efter hærkning i 15 minutter ved 160°C.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)