

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produkt navn:

**Efadeck® H2O Betonimprægnering 0527**

**Type:** Vandfortyndbar imprægneringsmiddel, som kan påføres både tørre og fugtige overflader. Giver et "Wet-look" udseende.

**Anvendelse:** Imprægnering af cement- og betonbaserede overflader som f.eks. indkørsler, terrasser, fliser, gulve m.m. Kan bruges både indendørs og udendørs.

**Egenskaber:** Efadeck® H2O Betonimprægnering reducerer optagelse af skidt, snavs m.m. og holder gulvet / fliserne rene. God kemikaliebestandighed. Hurtig tørring, robust og glat overflade. Gulner ikke. Fremragende vedhæftning, elasticitet, hårdhed og udendørs holdbarhed.

Permeabilitet testet i henhold til ISO 7783-2:

Resultat: Opnår EN 1504-2 klasse I - Gennemtrængelig for vanddampe.

Penetrationsdybde testet på kridt:

Resultat = 30 mm.

**Tørstof:** 27 % vægt 25 % volumen

**Forbehandling:** Bunden skal være ren og fri for olie, fedt, snavs. m.m. Afrensning kan evt. foretages med Højtryksrensere.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Kost	Ufortyndet	-
Pensel	Ufortyndet	-
Rulle	Ufortyndet	-
Sprøjtning	Ufortyndet	-

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	15 min. 20 °C	-
Brugstør	2 timer 20 °C	-

**Systembeskrivelse:**

Efadeck® H2O Betonimprægnering påføres med 1-2 lag afhængig af undergrundens porøsitet.

OBS! Hvis optimal kemikaliebestandighed ønskes, skal der påføres 2 lag.

**Rækkeevne:** Teoretisk: 5 m<sup>2</sup>/litr.

**Lagring:** Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

**Rengøring:** Maleværktøj kan rengøres med vand.

**Bemærkninger:** Når produktet bliver nedbrudt af vejrliget genbehandles med Efadeck® H2O Betonimprægnering. Holdbarhed ca. 2 år.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

**[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)**