

Utarbetad den: 30.08.2016 reviderad d. 08.09.2021

---

**TEKNISKT DATABLAD**

---

**SV****Produktnamn:****Spegellack 0216**

---

**Varutyp:** Färg baserad på alkydharts.**Användning:** Ytbehandling av speglar.**Egenskaper:** God vidhäftning mot plast och aluminium.  
Kan skydda vacuummetalliseringen.**Torrämne:** 47 % vikt 28 % volym

---

**Applicering:****Metod:** Sprutmålning  
**Rekommenderad viskositet:** 25-30 DIN-cup 4 mm  
**Förtunnare:** 0600 86036

---

**Torkning:**

	<b>Torktid:</b>	<b>Lagertjocklek – torrfilm:</b>
Dammtorr	15 min. 20°C	20 - 30 µm
Övermålningsbar	1 timme 20°C	20 - 30 µm

---

**Rekommenderad lagertjocklek:** Vattenfilm: 100 µm Torrfilm: 30 µm**Färgåtgång:** Teoretiskt: 9 m<sup>2</sup>/l.

---

**Lagring:** Lagras torrt och kallt**Hållbarhet:** 12 månader i oöppnad förpackning

Detta datablad baseras på våra kunskaper i dag och är avsett som en allmän orientering om vår produkt och dess egenskaper. Det ska därför inte uppfattas som en rättslig garanti för produktens egenskaper eller lämplighet för en viss uppgift. Våra produkters kvalitet garanteras i enlighet med våra vanliga försäljnings- och leveransvillkor.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)