

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

FAXE Panellud 0282

Type: Vandbaseret lud, tilsat UV-filter og antioxiderende middel. Indeholder også naturolier og voks.

Anvendelse: Indendørs på profil- og listelofter samt vægge i ubehandlet lyst træ såsom fyr og gran, hvor man ønsker en ægte og naturlig overflade. FAXE Panellud er specielt velegnet til opfriskning af gulnet træ, som hermed får et smukt, hvidskuret udseende. Også velegnet til tidligere lakeret træ.

Egenskaber: Beskyttelse mod gulning på lofter og paneler. Vandbaseret, mild lud, der effektivt beskytter træet mod gulning. Tilsat beskyttende UV-filter og antioxiderende middel. Indeholder naturolier og voks, som mætter og forsejler overfladen, så den er nem at vedligeholde.

Tørstof: 24 % vægt 23 % volumen

Forbehandling: Træet skal være rent og tørt. Vask først med FAXE Trærens. Tidligere lakeret træ vaskes med FAXE Trærens og varmt vand (1:40), tilsat 5-10% tredobbelt salmiak.

Påføring:**Metode**

Pensel

Svamp

Anbefalet viskositet

Ufortyndet

Ufortyndet

Fortyndere**Tørring:**

Håndteringstør

Tørretid:

5 timer 20 °C

Lagtykkelse - tør film:**Systembeskrivelse:**

Arbejdsvejledning:

1. FAXE Panellud påføres nemt med pensel el. svamp i et tyndt, jævnt lag i træets længderetning. Dunken rystet grundigt før og efter brug.
2. Undgå/udjævn overlapninger.
3. Ønskes et mere hvidligt udseende, påføres yderligere et lag FAXE Panellud, når første lag er tørt efter ca. 1 time v/20°C. NB: Ved påføring med pensel opnås generelt et lysere resultat end ved brug af svamp.

Efterbehandling:

Produktet indeholder olie og voks, der straks gør træet vand- og smudsafvisende og dermed nemt at holde rent uden efterbehandling.

Vedligeholdelse:

Er overfladen blevet snavset, vaskes med FAXE Gulvsæbe Hvid eller FAXE Oliepleje Hvid.

Rækkeevne: Teoretisk: 15 m²/litr.

Lagring: Opbevares v/5-20°C

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Værktøj renses med vand.

Bemærkninger: OBS: Såfremt der skal anvendes flere dunke af produktet til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug for at sikre et ensartet resultat.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk