

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### EFAMetal EFAlyn Spray 0129

<b>Type:</b>	Maling på basis af styrenmodificeret alkyd.
<b>Anvendelse:</b>	Basismaling til påfyldning på aerosoldåser.
<b>Egenskaber:</b>	Meget hurtigtørrende emalje med god glans.
<b>Tørstof:</b>	53 % vægt      42 % volumen

#### Tørring:

	<b>Tørretid:</b>	<b>Lagtykkelse - tør film:</b>
Støvtør	15 min. 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør	30 min. 20 °C	30 - 50 µm
Kan overlakeres efter	1 time 20 °C	30 - 50 µm

<b>Anbefalet lagtykkelse:</b>	Vådfilm: 95 µm	Tørfilm: 40 µm
<b>Rækkeevne:</b>	Teoretisk: 10 m <sup>2</sup> /ltr.	
<b>Holdbarhed:</b>	24 måneder i uåbnet emballage.	

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00      e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)