

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Color Lud THIX 0297

Type:	Lud på basis af natriumhydroxid og farvepigmenter.
Anvendelse:	FAXE Color Lud THIX anvendes på nyt, ubehandlet eller afslebet træ på gulve, vægge, møbler, bordplader, døre m.m.
Egenskaber:	FAXE Color Lud THIX hindrer gulningsprocessen for ubehandlet fyr, gran, pitchpine m.m. FAXE Color Lud THIX tilføjer samtidig en laserende farve, f.eks. Hvid, grå, sort eller andre farver efter eget valg.
Tørstof:	20 % vægt 19 % volumen
Forbehandling:	Træet skal være slebet, rent og tørt.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Valsepåføring	Ufortyndet	
Sprøjtning	Ufortyndet	

Produktet er indstillet Tixotropisk, så det kan påføres på valse eller med sprøjteanlæg.

Tørring:

Brugstør	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
	5 timer 20 °C	

Systembeskrivelse:

Behandling:
1x FAXE Color Lud THIX
1x slibning

Efterbehandling:
Efterfølgende kan overfladen behandles med FAXE Træolie, FAXE Hardwax Oil eller FAXE Invisioil alt efter hvilken overflade og effekt man bedst kan lide.

Efterbehandling: Støv og løst snavs fjernes med kost eller støvsugeren. Til rengøring anbefales FAXE Oliepleje eller FAXE Gulvsæbe. Til renovering rengøres overfladen med Faxe Trærens og efterbehandles med FAXE Plejeolie eller FAXE Gulvsæbe.

Rækkeevne:	Teoretisk: 10 m ² /ltr.
Lagring:	Opbevares v/min. 5°C.
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Værktøj renses med vand.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk