

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Panellud Industri 0260

| | |
|--------------------|---|
| Type: | Hvid lud på basis af acryldispersion, naturvoks, UV-absorber og pigment. |
| Anvendelse: | Faxe Panellud Industri kan anvendes på loftbrædder til alle, fortrinsvis lyse træsorter, men farvetonen vil afhænge af træsorten. |
| Egenskaber: | Faxe Panellud Industri giver træet et hvidligt udseende og hindrer gulning og ligningennemslag. |

Tørstof: 25 % vægt 17 % volumen

Forbehandling: Træet skal være tørt og fri for snavs, fedt, olie og harpiks.
1. Produktet rystes/omrøres både før og under brug.
2. Faxe Panellud Industri påføres ved sprøjtning.

Påføring:

| Metode | Anbefalet viskositet | Fortyndere |
|------------|---------------------------|------------|
| Sprøjtning | 18 - 22 sek. DIN-cup 4 mm | Vand |

Tørring:

| Berøringstør | Tørretid: | Lagtykkelse - tør film: |
|--------------|---------------|-------------------------|
| | 10 min. 20 °C | |

Systembeskrivelse:

Efterbehandling:
Produktet indeholder olie og voks, der straks gør træet vand- og smudsafvisende og dermed nemt at holde rent uden efterbehandling.

Vedligeholdelse/rengøring:
Er overfladen blevet snavset, vaskes med sæbevand eller FAXE Oliepleje Hvid
Ved behov genbehandles med Panellud.

Rækkeevne: Teoretisk: 15 m²/ltr.

Lagring: Ved temperaturer over 5° C.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med vand.

VOC forklaring: Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/
Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA
Underkategorien som produktet tilhører:(X)
EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)
Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ
For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk