

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### FAXE Special Lud THIX 0296

<b>Type:</b>	Lud på basis af natriumhydroxid.
<b>Anvendelse:</b>	FAXE Special Lud THIX anvendes på ubehandlet egetræ, hvor en speciel overflade ønskes. På egetræ, hvor en røget eller indfarvet farvetone ønskes eller på nåletræ, hvor det naturlige udseende foretrækkes.
<b>Egenskaber:</b>	FAXE Special Lud THIX hindrer gulningsprocessen for ubehandlet fyr, gran, pitchpine m.m. Træets struktur vil afhængig af hvilken type kernetræ, blive fremhævet. FAXE Special Lud THIX vil på f.eks. Eg give et patineret og røget udseende.

<b>Tørstof:</b>	3 % vægt	3 % volumen
-----------------	----------	-------------

<b>Forbehandling:</b>	Træet skal være slebet, rent og tørt.
-----------------------	---------------------------------------

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Valsepåføring	Ufortyndet	

**Tørring:**

Brugstør	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
	5 timer 20 °C	

**Systembeskrivelse:**

1x FAXE Special Lud THIX  
1x slibning

Efterbehandling:  
1x FAXE HS Industriolie eller 1x FAXE Prestige Olive

Efterbehandling: Støv og løst snavs fjernes med kost eller støvsugeren. Til rengøring anbefales FAXE Olivepleje eller FAXE Gulvsæbe. Til renovering rengøres overfladen med Faxe Trærens og efterbehandles med FAXE Plejeolie eller FAXE Gulvsæbe.

<b>Rækkeevne:</b>	Teoretisk: 10 m <sup>2</sup> /ltr.
-------------------	------------------------------------

<b>Lagring:</b>	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
-----------------	-------------------------------------

<b>Holdbarhed:</b>	12 måneder i uåbnet emballage.
--------------------	--------------------------------

<b>Rengøring:</b>	Værktøj renses med vand.
-------------------	--------------------------

<b>Nuancer:</b>	FAXE Special Lud THIX er uden pigmenter. For at tilføre farve i samme behandling iblandes op til 10 % FAXE Combicolor i ønsket nuance.
-----------------	--

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)