

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

EFAmetal H2O Shopprimer 0561

Type:	Vandfortyndbar primer på basis af polymerisationsharpiks.
Anvendelse:	Korrosionshindring af alle slags metaller før montage, især hvor der senere skal svejses.
Egenskaber:	Meget hurtig tørring og god vedhæftning til aluminium og galvaniseret stål.
Tørstof:	50 % vægt 35 % volumen
Forbehandling:	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 anbefales.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufftforstøvning	50-60 sek. DIN-cup 4 mm	Vand
Airless/Airmix	Ufortyndet	
Pensel og rulle	Ufortyndet	

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	15 min. 20 °C	20 - 30 µm
Berøringstør	30 min. 20 °C	20 - 30 µm
Kan overlakeres efter	30 min. 20 °C	20 - 30 µm

Systembeskrivelse:

Primer	1x EFAmetal H2O Shopprimer 0561	30 µm
Dæklak	1x EFAtop AK 551 H2O emalje	30 µm

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 85 µm Tørfilm: 30 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 12 m²/ltr.

Lagring: Opbevares v/min. 5°C.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Bemærkninger: Tørretiden forlænges af lav temperatur og / eller høj luftfugtighed. Bør ikke påføres ved temperaturer under 15° C og / eller over 75 % relativ fugtighed.

EFAmetal H2O Shopprimer 0561 er varmekfast op til 400° C. Der må dog forventes en gulning undtaget ved sort.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk