

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### EFAdeck® Stribemaling 0183

<b>Type:</b>	Maling på basis af hurtigtørrende specialalkyd.
<b>Anvendelse:</b>	Afstribning eller markering af asfaltbelægninger f.eks. parkeringspladser. Påføringen skal foregå maskinelt.
<b>Egenskaber:</b>	Meget hurtigtørrende maling med god dækkeevne og holdbarhed.
<b>Tørstof:</b>	76 % vægt      50 % volumen
<b>Forbehandling:</b>	Undergrunden skal være ren og støvfri.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Airless	Ufortyndet	
Evt. fortynding kan foretages med EFAthinner Syntetisk Fortynder 0700 68063 eller EFAthinner Universalfortynder 0700 68013.		

**Tørring:**

Berøringstør	Tørretid: 10 min. 20 °C	Lagtykkelse - tør film: -
<b>Anbefalet lagtykkelse:</b>	Vådfilm: 300 µm	Tørfilm: 150 µm
<b>Rækkeevne:</b>	Teoretisk: 3 m <sup>2</sup> /ltr.	
<b>Lagring:</b>	Oplagres tørt og køligt.	
<b>Holdbarhed:</b>	12 måneder i uåbnet emballage.	
<b>Rengøring:</b>	Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin 79120.	
<b>Bemærkninger:</b>	EFAdeck® Stribemaling 0183 findes også i en udgave til påføring med pensel under nummer 0183 01180 Hvid og 0183 01181 gul.	

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00      e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)