

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### Efaspray Zinkspray 0791 69045

**Type:** Zinkholdig, korrosionshindrende maling på basis af epoxyester med dimethylether som drivmiddel.

**Anvendelse:** Primer til midlertidig eller endelig korrosionsbeskyttelse af stål.

**Egenskaber:** Virkelig god vedhæftning og stor vandfasthed. Særdeles effektiv galvanisk korrosionsbeskyttelse. Stort indhold af zinkstøv. Hver spraydåse indeholder 350 gram zinkstøv.

**Tørstof:** 58 % vægt 40 % volumen

**Forbehandling:** Sandblæsning til SA 2½ er påkrævet, for at give en god kontakt til stål.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
-		

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	5-10 min. 20 °C	-
Berøringstør	30 min. 20 °C	-
Kan overlakeres efter	1 time 20 °C	-

**Anbefalet lagtykkelse:** Vådfilm: 100 µm Tørfilm: 40 µm

**Rækkeevne:** Teoretisk: 10 m<sup>2</sup>/ltr.

**Lagring:** Ved temperaturer over 5° C.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)