

Produktnavn: Maskinomalje 0130  
Revisjonsdato 25.06.2024 erstatter: 04.01.2024

## TEKNISK DATABLAD

Produktnavn:

### EFAmetal Maskinomalje 0130

<b>Type:</b>	Maling på alkydharpiks basis	
<b>Anvendelse:</b>	Dette produktet er utviklet til profesjonell bruk på traktorer og landbruksmaskiner.	
<b>Egenskaper:</b>	Blank og robust maling, som gir en utmerket lysekthet, vær og vannbestandig	
<b>Tørrstoff:</b>	53 % vekt	47 % volum
<b>Grunnbehandling</b>	Sandblåsing til SA 2½ eller kjemisk grunning i henhold til ISO 8501 – 1, samt for eksempel EFAmetal Maskinprimer 0102	
<b>Påføring:</b>		
<b>Metode</b>	<b>Anbefalt viskositet</b>	<b>Tynner</b>
Luffforstøving	25 – 30 sek. DIN-cup 4 mm	0700 – 68063
Airless / Airmix	55 – 60 sek. DIN-cup 4 mm	0700 – 68063
Penselen	Ufortynnet	
<b>Tørketid:</b>	<b>Tørketid</b>	<b>Lagtykkelse – Tørr lakk</b>
Støvtørr	1 time ved 20°C	30 – 50 µm
Berøringstørr	4 timer ved 20°C	30 – 50 µm
Kan overmales etter	4 timer ved 20°C	30 – 50 µm
Lakkboks	30 min. ved 80°C	30 – 50 µm
<b>Systembeskrivelse:</b>	<b>Lagtykkelse</b>	
Primer	2 x EFAmetal Maskinprimer 0100/0101/0102	60 µm
Lakk	1 x EFAmetal Maskinomalje 0130	30 µm
Ovennevnte system oppfyller kravene til korrosjonsklasse C 2 i henhold til ISO 12944.		
<b>Anbefalt lagtykkelse</b>	Våtfilm : 65 µm	Tørrfilm : 30 µm
<b>Dekkflate</b>	Teoretisk: 15 m <sup>2</sup> / ltr.	
<b>Lagring:</b>	Lagres tørt og kjølig	
<b>Holdbarhet:</b>	36 mnd. i uåpnet emballasje	
<b>Rengjøring:</b>	Sprøyteutstyr kan rengjøres med syntetisk tynner 0700-68063	
<b>Nyanser:</b>	Se fargekart for utvalg av forskjellige standardfarger. Maskinomalje kan fremstilles i farger etter ønske.	
<b>Anmerkninger:</b>	Ønskes en raskere tørketid, og bedre kjemikaliebestandighet kan det tilsettes maks. 10 % Efadur Herdelakk 0455 79139. Etter at Efadur Herdelakk er blandet med Maskinomalje, må produktet brukes innen 8 timer. MERK FØLGENDE! Blandingen kan ikke påføres med rulle!	

Dette datablad er basert på vår viten i dag og er ment som en generell orientering om vårt produkt og dets egenskaper. Det skal derfor ikke oppfattes som noen rettslig garanti for produktets egenskaper eller egnethet til en konkret oppgave. Våre produkters kvalitet garanteres i henhold til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: [info@efapaint.dk](mailto:info@efapaint.dk)

[www.efapaint.dk](http://www.efapaint.dk)