

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### EFAMetal Specialemaalje 0220

**Type:** Mat maling på basis af polyvinylbutyral og phenolharpiks.

**Anvendelse:** Overfladebehandling af metal, hvor der i en arbejdsgang ønskes en hurtigtørrende korrosionshindrende behandling. Ved udendørs anvendelse anbefales det, at male 2 gange. Ønskes ekstra korrosionsbeskyttelse anbefales det at grunde med EFAMetal Shopprimer 0200 først.

**Egenskaber:** Hurtigtørrende, korrosionshindrende samt varmefast. EFAMetal Specialemaalje fremstår mat til max. glans 10 og findes i sort og sølvmetallic.

**Tørstof:** 31 % vægt 22 % volumen

**Forbehandling:** Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 anbefales.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufftforstøvning	20 - 25 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68013

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	15 min. 20 °C	15 - 25 µm
Berøringstør	15 min. 20 °C	15 - 25 µm

**Anbefalet lagtykkelse:** Vådfilm: 70 µm Tørfilm: 15 µm

**Rækkeevne:** Teoretisk: 15 m<sup>2</sup>/litr.

**Lagring:** Oplagres tørt og køligt.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

**Bemærkninger:** EFAMetal Specialemaalje serie 0220 er varmefast op til 400° C. Der må dog forventes en gulning undtaget ved sort nr. 72041.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk